

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 06/2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **C E L S A H**

Nazwa wyrobu: pręty stalowe okrągłe $\phi 10 \div \phi 102$ pręty stalowe płaskie szerokości $12 \times 4 \div 200 \times 20$ pręty stalowe kwadratowe $10 \times 10 \div 20 \times 20$ kątowniki równoramienne $20 \times 20 \times 3 \div 150 \times 150 \times 15$ ceowniki zwykłe UPN 80 \div 300 dwuteowniki zwykłe IPN 80 \div 300 dwuteowniki równoległościenne IPE 80 \div 300 dwuteowniki szerokostopowe HEA 100 \div 160 dwuteowniki szerokostopowe HEB 100 \div 160 gatunki stali: S235, S275, S355 w grupach jakościowych: JR, J0, J2

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Konstrukcje metalowe lub konstrukcje zespolone metalowo-betonowe

3. Producent:

**CELSA „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.,
ul. Samsonowicza 2,
27-400 Ostrowiec Św.,
tel. +48 41 249 30 00, fax. +48 41 249 22 22, celsaho@celsaho.com**

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **2+**

6. Norma zharmonizowana: **EN 10025-1:2004**

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**Ośrodek Badań i Certyfikacji
SIMPTTESTCERT Sp. z o.o.,
Zakład Certyfikacji
40-045 KATOWICE,
ul. Astrów 10,**

Numer ewidencyjny jednostki notyfikowanej: 1458

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Deklarowane właściwości użytkowe				Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Tolerancje wymiarów i kształtu	spełnione				EN 10025-1:2004
Wydłużenie	Grubość nominalna [mm]	≥ 3 ≤ 40	> 40 ≤ 63	> 63 ≤ 100	EN 10025-1:2004
	Minimalne wydłużenie procentowe po rozerwaniu [%]				
	S235JR, S235J0	26	25	24	
	S235J2	24	23	22	
	S275JR, S275J0	23	22	21	
	S275J2	21	20	19	
Wytrzymałość na rozciąganie	S235JR, S235J0, S235J2	Rm = 360 \div 510 MPa			EN 10025-1:2004
	S275JR, S275J0, S275J2	Rm = 410 \div 560 MPa			
	S355JR, S355J0, S355J2	Rm = 470 \div 630 MPa			

Zasadnicze charakterystyki	Deklarowane właściwości użytkowe												Zharmonizowana specyfikacja techniczna		
Granica plastyczności	Grubość nominalna [mm]		≤ 16	> 16 ≤ 40	> 40 ≤ 63	> 63 ≤ 80	> 80 ≤ 100						EN 10025-1:2004		
	Minimalna granica plastyczności Re _{min} [MPa]														
	S235JR, S235J0, S235J2		235	225	215	215	215								
	S275JR, S275J0, S275J2		275	265	255	245	235								
	S355JR, S355J0, S355J2		355	345	335	325	315								
Udarność	S235JR, S275JR, S355JR		Min. średnie wartości pracy łamania w temperaturze 20°C ≥ 27 J *									EN 10025-1:2004			
	S235J0, S275J0, S355J0		Min. średnie wartości pracy łamania w temperaturze 0°C ≥ 27 J												
	S235J2, S275J2, S355J2		Min. średnie wartości pracy łamania w temperaturze -20°C ≥ 27 J												
Spawalność (Skład chemiczny) Trwałość (Skład chemiczny)			C		Si	Mn	P	S	Cu	N	CEV		EN 10025-1:2004		
	Grubość nominalna [mm]		≤ 16	> 16 ≤ 40	> 40						≤ 30	> 30 ≤ 40		> 40	
	max. [%]														
	S235JR		0,17	0,17	0,20	-	1,40	0,040	0,040	0,55	0,012	0,35		0,35	0,38
	S235J0		0,17	0,17	0,17	-	1,40	0,035	0,035	0,55	0,012	0,35		0,35	0,38
	S235J2		0,17	0,17	0,17	-	1,40	0,030	0,030	0,55	-	0,35		0,35	0,38
	S275JR		0,21	0,21	0,22	-	1,50	0,040	0,040	0,55	0,012	0,40		0,40	0,42
	S275J0		0,18	0,18	0,18	-	1,50	0,035	0,035	0,55	0,012	0,40		0,40	0,42
	S275J2		0,18	0,18	0,18	-	1,50	0,030	0,030	0,55	-	0,40		0,40	0,42
	S355JR		0,24	0,24	0,24	0,55	1,60	0,040	0,040	0,55	0,012	0,45		0,47	0,47
S355J0		0,20	0,20	0,22	0,55	1,60	0,035	0,035	0,55	0,012	0,45	0,47	0,47		
S355J2		0,20	0,20	0,22	0,55	1,60	0,030	0,030	0,55	-	0,45	0,47	0,47		

* Sprawdza się tylko, jeżeli tak ustalono przy zamawianiu.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Stanisław Klusek

w Ostrowiec Świętokrzyski

dnia: 2020-05-20

Dyrektor ds. Jakości ZWW

Stanisław Klusek

Niniejsza deklaracja zastępuje:

Deklarację właściwości użytkowych Nr 02/2019 z dnia 2019-06-19 r

Deklarację właściwości użytkowych Nr 04/2017 z dnia 2017-03-31 r.

Deklarację właściwości użytkowych Nr 03/2016 z dnia 2016-10-10 r.

Deklarację właściwości użytkowych Nr 02/2016 z dnia 2016-07-04 r.

Deklarację właściwości użytkowych Nr 01/2016 z dnia 2016-05-23 r.

Deklarację właściwości użytkowych Nr 01/2013 z dnia 2013-07-01 r.